



Пищевая резина EPDM

- Пищевая резиновая пластина EPDM - это прочный синтетический эластомер. Благодаря своей структуре он обладает исключительной стойкостью к атмосферным воздействиям, ультрафиолету, озону, экстремальным температурам и старению. Применяются для изготовления резиновых изделий, служащих для уплотнения, восприятия одиночных ударных нагрузок, настилов. Имеет допуск FDA для контакта с пищевыми продуктами: питьевая вода, молоко, соки, алкогольные напитки, этиловый спирт, сыпучие продукты, сахар, соль.



Параметры	Тестирующий метод	Ед. Изм	Показатели
Твердость	ASTM D 2240	Shore A	60+/-5
Плотность	ASTM D 1817	g/cm ³	1.5 +/-0.05
Прочность на разрыв	ASTM D 412	МРА	4
Удлинение на разрыв	ASTM D 412	%	200
Рабочая температура	N/A	°C	-40... +120
Озоностойкость			Отлично
Маслостойкость			Отсутствует
Химическая стойкость			Кислоты, щелочи до 20%;

Размеры



Толщина 1-50мм, толеранс +/-5%



Ширина до 2м, толеранс 0-50мм



Длина до 20м, толеранс 0-10мм

Хранение: до 2 лет на складе с защитой от прямого солнечного света, тепла, влаги, при комнатной температуре.

Применение:

Резка прокладок или шайб, изготовление деталей, как уплотнение для пищевой индустрии



ООО "РТИфлекс"

УНП 192764601, ул. Ф.Скорины 51- 511
220141, г. Минск, Республика Беларусь
тел/факс (+375 17) 354-66-22 flex@rti.by

Р/с BY04PJCB30120524631000000933
в ОАО "Приорбанк", ЦБУ 117, БИК PJCBVY2X,
пр-т Независимости172, 220141, г. Минск