



Резиновый лист SBR (ТМКЩ)

- Стирол-бутадиеновый каучук SBR — синтетический каучук, разработанный как альтернатива натуральному каучуку. Рекомендуются для эксплуатации в условиях, связанных с горячей и холодной водой, воздухом, паром и некоторыми слабыми кислотами. SBR не следует использовать в средах, связанных с сильными кислотами, жирами и хлоратами. SBR мало устойчив к озону и большинству углеводородов. Может иметь вставку из синтетической ткани 1-4 прокладки. Аналог резины марки ТМКЩ.



Параметры	Тестирующий метод	Ед. Изм	Показатели
Твердость	ASTM D 2240	Shore A	65+/-5
Плотность	ASTM D 1817	g/cm ³	1.5 +/-0.05
Прочность на разрыв	ASTM D 412	МРА	3
Удлинение на разрыв	ASTM D 412	%	200
Рабочая температура	N/A	°C	-30... +80
Озоностойкость			Отсутствует
Маслостойкость			Отсутствует
Химическая стойкость			Слабая

Размеры



Толщина 1-50мм, толеранс +/-5%



Ширина до 2м, толеранс 0-50мм



Длина до 10м, толеранс 0-10мм

Хранение: до 2 лет на складе с защитой от прямого солнечного света, тепла, влаги, при комнатной температуре.

Применение:

Резка прокладок или шайб, изготовление деталей общепромышленного назначения, как уплотнение



ООО "РТИфлекс"

УНП 192764601, ул. Ф.Скорины 51- 511
220141, г. Минск, Республика Беларусь
тел/факс (+375 17) 354-66-22 flex@rti.by

Р/с BY04PJCB30120524631000000933
в ОАО "Приорбанк", ЦБУ 117, БИК PJCBVY2X,
пр-т Независимости 172, 220141, г. Минск